



BRONMETAL

Kupfer Cu

Produkt format:

Technische daten:

kabel

Starre Kupferdrähten für elektrische
Anwendungen



KLASSE V. FLEXIBLE KABEL

1	2	3	4
Nennquerschnitt	Maximaler Durchmesser der Laiterdähte	Leiterwiderstand bei 20°C	
		Blanke Drähte	Drähte mit einer Metallscht überzogen
mm ²	mm	Ω / km	Ω / km
0,5	0,21	39,0	40,1
0,75	0,21	26,0	26,7
1	0,21	19,5	20,0
1,5	0,26	13,3	13,7
2,5	0,26	7,98	8,21
4	0,31	4,95	5,09
6	0,31	3,30	3,39
10	0,41	1,91	1,95
16	0,41	1,21	1,24
25	0,41	0,780	0,795
35	0,41	0,554	0,565
50	0,41	0,386	0,393
70	0,51	0,272	0,277
95	0,51	0,206	0,210
120	0,51	0,161	0,164
150	0,51	0,129	0,132
185	0,51	0,106	0,108
240	0,51	0,0801	0,0817
300	0,51	0,0641	0,0654
400	0,51	0,0486	0,0495
500	0,61	0,0384	0,0391
630	0,61	0,0287	0,0292