



BRONMETAL

Messing Zn

Produkt format:

Technische daten:

Rohr

Messingrohre für industrielle und dekorative

MECHANISCHE – BINÄREN LEGIERUNGEN AUS KUPFER-ZINK

Bezeichnung		Wanddicke	Zugfestigkeit	0,2% - Dehngrenze		Dehnung	Härte					
Werkstoff		Zustand	t	R _m	R _{p0.2}		A	HV		HB		
Kurzzzeichen	Nummer	mm	N/mm ²		N/mm ²		%	mín.	máx.	mín.	máx.	
			máx.	mín.	mín.	máx	mín.					
CuZn5	CW500L	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R220 ^a	20	220	-	130	40	-	-	-	-	
		H050 ^a	20	-	-	-	-	50	75	45	70	
		R260	10	260	190	-	18	-	-	-	-	
		H075	10	-	-	-	-	75	105	70	100	
		R320	5	320	260	-	8	-	-	-	-	
		H095	5	-	-	-	-	95	125	90	120	
		R440	3	440	410	-	-	-	-	-	-	
		H120	3	-	-	-	-	120	-	115	-	
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R240 ^a	20	240	-	140	40	-	-	-	-	
		H050 ^a	20	-	-	-	-	50	80	45	75	
R300	10	300	180	-	20	-	-	-	-			
H075	10	-	-	-	-	75	105	70	100			
R360	5	360	280	-	8	-	-	-	-			
H100	5	-	-	-	-	100	-	95	-			

Bezeichnung		Wanddicke	Zugfestigkeit	0,2% - Dehngrenze		Dehnung	Härte					
Werkstoff		Zustand	t	R _m	R _{p0.2}		A	HV		HB		
Kurzzeichen	Nummer		mm	N/mm ²	N/mm ²		%	mín.	máx.	mín.	máx.	
			máx.	mín.	mín.	máx	mín.					
CuZn15	CW502L	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R260 ^a	20	260	-	150	42	-	-	-	-	
		H050 ^a	20	-	-	-	-	50	80	45	75	
		R310	10	310	200	-	20	-	-	-	-	
		H080	10	-	-	-	-	80	110	75	105	
		R370	5	370	290	-	10	-	-	-	-	
		H105	5	-	-	-	-	105	-	100	-	
CuZn20	CW503L	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R260 ^a	20	260	-	160	45	-	-	-	-	
		H055 ^a	20	-	-	-	-	55	85	50	80	
		R320	10	320	200	-	25	-	-	-	-	
		H085	10	-	-	-	-	85	120	80	115	
		R390	5	390	300	-	10	-	-	-	-	
		H115	5	-	-	-	-	115	-	110	-	

^a Geglühter Zustand.
ANMERKUNG 1 - 1 N/mm² entspricht 1 Mpa.

Bezeichnung		Wanddicke	Zugfestigkeit	0,2% - Dehngrenze		Dehnung	Härte					
Werkstoff		Zustand	R_m	$R_{p0.2}$		A	HV		HB			
Kurzzzeichen	Nummer	t	N/mm^2	N/mm^2		%						
		mm	N/mm^2	N/mm^2		%						
		máx.	mín.	mín.	máx	mín.	mín.	máx.	mín.	máx.		
		M	20	-	-	-	-	-	-	-		
CuZn30	CW505L	R280 ^a	20	280	-	180	50	-	-	-	-	
		H055 ^a	20	-	-	-	-	55	85	50	80	
		R350	10	350	200	-	25	-	-	-	-	
		H085	10	-	-	-	-	85	120	80	115	
		R420	5	420	320	-	10	-	-	-	-	
		H115	5	-	-	-	-	115	-	110	-	
CuZn36	CW507L	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R290 ^a	20	290	-	180	50	-	-	-	-	
		H055 ^a	20	-	-	-	-	55	85	50	80	
		R360	10	360	180	-	25	-	-	-	-	
		H080	10	-	-	-	-	80	115	75	110	
		R430	5	430	300	-	12	-	-	-	-	
		H110	5	-	-	-	-	110	-	105	-	

Bezeichnung		Wanddicke	Zugfestigkeit	0,2% - Dehngrenze		Dehnung	Härte					
Werkstoff		Zustand	t	R _m	R _{p0.2}		A	HV		HB		
Kurzzeichen	Nummer		mm	N/mm ²	N/mm ²		%	mín.	máx.	mín.	máx.	
			máx.	mín.	mín.	máx	mín.					
CuZn37	CW508L	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R300 ^a	20	300	-	220	45	-	-	-	-	
		H060 ^a	20	-	-	-	-	60	90	55	85	
		R370	10	370	200	-	25	-	-	-	-	
		H085	10	-	-	-	-	85	120	80	115	
		R440	5	440	320	-	10	-	-	-	-	
		H115	5	-	-	-	-	115	-	110	-	
CuZn40	CW509L	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R340 ^a	20	340	-	250	35	-	-	-	-	
		H075 ^a	20	-	-	-	-	75	105	70	100	
		R410	10	410	250	-	18	-	-	-	-	
		H100	10	-	-	-	-	100	130	95	125	
		R470	5	470	400	-	5	-	-	-	-	
		H125	5	-	-	-	-	125	-	120	-	

^a Geglühter Zustand.
ANMERKUNG 1 - 1 N/mm² entspricht 1 Mpa.

KUPFER-ZINK-BLEI-LEGIERUNGEN

Bezeichnung		Wanddicke	Zugfestigkeit	0,2% - Dehngrenze		Dehnung	Härte					
Werkstoff		Zustand	t	R _m	R _{p0.2}		A	HV		HB		
Kurzzeichen	Nummer		mm	N/mm ²	N/mm ²		%					
		máx.	mín.	mín.	máx	mín.	mín.	máx.	mín.	máx.		
CuZn35Pb1 CuZn35Pb2	CW600N CW601N	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R290 ^a	10	290	-	180	45	-	-	-	-	
		H060 ^a	10	-	-	-	-	60	90	55	85	
		R370	10	370	200	-	20	-	-	-	-	
		H085	10	-	-	-	-	85	120	80	115	
		R440	5	440	340	-	10	-	-	-	-	
		H115	5	-	-	-	-	115	-	110	-	
CuZn36Pb2As	CW602N	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R290 ^a	10	290	-	250	40	-	-	-	-	
		H080 ^a	10	-	-	-	-	80	110	75	105	
		R370	10	370	250	-	20	-	-	-	-	
		H105	10	-	-	-	-	105	140	100	135	
		R440	5	440	340	-	10	-	-	-	-	
		H135	5	-	-	-	-	135	-	130	-	

Bezeichnung		Wanddicke	Zugfestigkeit	0,2% - Dehngrenze		Dehnung	Härte					
Werkstoff		Zustand	t	R _m	R _{p0.2}		A	HV		HB		
Kurzzeichen	Nummer		mm	N/mm ²	N/mm ²		%					
		máx.	mín.	mín.	máx	mín.	mín.	máx.	mín.	máx.		
CuZn36Pb3 CuZn37Pb0,5	CW603N CW604N	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R300 ^a	10	300	-	250	35	-	-	-	-	
		H080 ^a	10	-	-	-	-	80	110	75	105	
		R400	10	400	250	-	15	-	-	-	-	
		H105	10	-	-	-	-	105	140	100	135	
		R460	5	460	350	-	10	-	-	-	-	
		H135	5	-	-	-	-	135	-	130	-	
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R300 ^a	20	300	-	220	45	-	-	-	-	
H060 ^a	20	-	-	-	-	60	90	55	85			
CuZn37Pb1	CW605N	R370	10	370	200	-	25	-	-	-	-	
		H085	10	-	-	-	-	85	120	80	115	
		R440	5	440	320	-	10	-	-	-	-	
		H115	5	-	-	-	-	115	-	110	-	
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^a Geglühter Zustand.
ANMERKUNG 1 - 1 N/mm² entspricht 1 Mpa.

Bezeichnung		Wanddicke	Zugfestigkeit	0,2% - Dehngrenze		Dehnung	Härte					
Werkstoff		Zustand	t	R _m	R _{p0.2}		A	HV		HB		
Kurzzeichen	Nummer		mm	N/mm ²	N/mm ²		%					
		máx.	mín.	mín.	máx	mín.	mín.	máx.	mín.	máx.		
		M	20	-	-	-	-	-	-	-		
CuZn38Pb1 CuZn38Pb2	CW607N CW608N	R340 ^a	10	340	-	250	35	-	-	-	-	
		H080 ^a	10	-	-	-	-	80	110	75	105	
		R410	10	410	250	-	15	-	-	-	-	
		H105	10	-	-	-	-	105	140	100	135	
		R470	5	470	350	-	10	-	-	-	-	
		H135	5	-	-	-	-	135	-	130	-	
CuZn39Pb3 CuZn40Pb2	CW614N CW617N	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R360 ^a	10	360	-	250	25	-	-	-	-	
		H085 ^a	10	-	-	-	-	85	120	80	115	
		R430	10	430	250	-	12	-	-	-	-	
		H115	10	-	-	-	-	115	150	110	145	
		R500	5	500	370	-	8	-	-	-	-	
		H140	5	-	-	-	-	140	-	135	-	

^a Geglühter Zustand.
ANMERKUNG 1 - 1 N/mm² entspricht 1 Mpa.

KUPFER-ZINK-SONDERLEGIERUNGEN

Bezeichnung		Wanddicke	Zugfestigkeit	0,2% - Dehngrenze	Dehnung	Härte					
Werkstoff		Zustand	t	R _m	R _{p0.2}	A	HV		HB		
Kurzzeichen	Nummer		mm máx.	N/mm ² mín.	N/mm ² mín.	% mín.	mín.	máx.	mín.	máx.	
CuZn13Al1Ni1Si1	CW700R	M	20	-	-	-	-	-	-	-	
		R380 ^a	10	380	115	50	-	-	-	-	
		H065 ^a	10	-	-	-	65	85	60	80	
		R430	10	430	220	40	-	-	-	-	
		H120	10	-	-	-	120	140	115	135	
		R550	5	550	330	10	-	-	-	-	
		H170	5	-	-	-	170	-	165	-	
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-
CuZn20Al2As	CW702R	R340 ^a	10	340	120	45	-	-	-	-	
		H070 ^a	10	-	-	-	70	100	65	95	
		R390 ^a	5	390	150	40	-	-	-	-	
		H085 ^a	5	-	-	-	85	-	80	-	
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		R440	8	440	200	20	-	-	-	-	
CuZn31Si1	CW708R	H115	8	-	-	-	115	155	110	150	
		R490	8	490	250	15	-	-	-	-	
		H145	8	-	-	-	145	-	140	-	
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-
CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R	R490	8	490	290	15	-	-	-	-	
		H125	8	-	-	-	125	165	120	160	
		R540	8	540	390	10	-	-	-	-	
		H145	8	-	-	-	145	-	140	-	
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-

Bezeichnung		Wanddicke	Zugfestigkeit	0,2% - Dehngrenze	Dehnung	Härte					
Werkstoff		Zustand	t	R _m	R _{p0.2}	A	HV		HB		
Kurzzeichen	Nummer		mm	N/mm ²	N/mm ²	%					
		máx.	mín.	mín.	mín.	mín.	mín.	máx.	mín.	máx.	
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	
CuZn37Mn3Al2PbSi	CW713R	R540	8	540	250	10	-	-	-	-	
		H145	8	-	-	-	145	185	140	180	
		R590	5	590	320	8	-	-	-	-	
		H155	5	-	-	-	155	195	150	190	
		R640	3	640	350	5	-	-	-	-	
		H165	3	-	-	-	165	-	160	-	
				M	20	-	-	-	-	-	-
CuZn38Mn1Al	CW716R	R440	8	440	200	15	-	-	-	-	
		H115	8	-	-	-	115	155	110	150	
		R510	8	510	270	10	-	-	-	-	
		H140	8	-	-	-	140	-	135	-	

^a Geglühter Zustand.
ANMERKUNG 1 - 1 N/mm² entspricht 1 Mpa.



Bezeichnung		Wanddicke	Zugfestigkeit	0,2% - Dehngrenze	Dehnung	Härte				
Werkstoff		Zustand	t	R _m	R _{p0.2}	A	HV		HB	
Kurzzeichen	Nummer		mm	N/mm ²	N/mm ²	%				
		máx.	mín.	mín.	mín.	mín.	máx.	mín.	máx.	
CuZn39Mn1AlPbSi	CW718R	M	20	-	-	-	-	-	-	
		R440	8	440	200	15	-	-	-	
		H120	8	-	-	-	120	160	115	155
		R510	8	510	270	10	-	-	-	
		H145	8	-	-	-	145	-	140	
CuZn40Mn2Fe1	CW723R	M	20	-	-	-	-	-	-	
		R440	8	440	170	15	-	-	-	
		H115	8	-	-	-	115	155	110	150
		R490	8	490	270	10	-	-	-	
		H135	8	-	-	-	135	-	130	

^a Geglühter Zustand.
ANMERKUNG 1 - 1 N/mm² entspricht 1 Mpa.

