



Alliage de cuivre CuA

Le format du produit: Plaque

Caracteristiques techniques: Plaques rectangulaires en alliage de cuivre

TOLERANCES

La largeur nominale			Tolérance sur l'épaisseur nominale de la gamme d'épaisseur					
supérieur	Jusqu'au inclus	Largeur de tolérance	3-6 inclusivement	Supérieur à 6 à 10 inclusivement	Supérieur à 10 à 18 inclusivement	Supérieur à 18 à 30 inclusivement	Supérieur à 30 à 50 inclusivement	Supérieur à 50 à 60 inclusivement
Tolérance Classe A								
6 ^a	18	± 0,27	± 0,18	± 0,22	± 0,27	-	-	-
18	30	± 0,33	± 0,18	± 0,22	± 0,27	± 0,33	-	-
30	50	± 0,62	± 0,22	± 0,27	± 0,33	± 0,45	± 0,62	-
50	80	± 1,20	± 0,27	± 0,33	± 0,45	± 0,52	± 0,74	± 1,00
80	120	± 2,20	± 0,33	± 0,45	± 0,52	± 0,74	± 1,00	± 1,20
Tolérance Classe B								
6 ^a	18	± 0,15	± 0,10	± 0,12	± 0,15	-	-	-
18	30	± 0,22	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,22	-	-
30	50	± 0,30	± 0,13	± 0,15	± 0,18	± 0,22	± 0,30	-
50	80	± 0,37	± 0,16	± 0,18	± 0,22	± 0,30	± 0,37	-
80	120	± 0,45	± 0,18	± 0,22	± 0,27	± 0,35	± 0,45	-
^a Inclus 6.								