



BRONMETAL

Laiton Zn

Le format du produit: Fil

Caracteristiques techniques: Roll fil de laiton pour frappe a froid



TOLERANCES EN DIAMETRE DES FILS RONDS

Diamètre nominal		Tolérances				
Supérieur à	Jusqu'à inclu	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe E
-	0,25	± 0,005	-	-	0 -0,025	0 -0,006
0,25	0,5	± 0,008	-	-	0 -0,03	0 -0,010
0,5	1,0	± 0,012	-	-	0 -0,03	0 -0,014
1,0	2,0	± 0,02	0 -0,10	0 -0,06	0 -0,04	0 -0,025
2,0	4,0	± 0,03	0 -0,10	0 -0,06	0 -0,04	0 -0,025
4,0	6,0	± 0,04	0 -0,12	0 -0,08	0 -0,05	0 -0,030
6,0	10,0	± 0,06	0 -0,15	0 -0,09	0 -0,06	0 -0,036
10,0	18,0	± 0,08	0 -0,18	0 -0,11	0 -0,07	0 -0,043