

Classe V - Cabo flexível

CONDUTOR DE COBRE SEGUNDO A NORMA EN 60228

Secção	Ø máx. de los Fios	Resistência max.	
		Ω/Km a 20 ° C	
		Vermelho Ω/Km	Revestimento Ω/Km
0,5	0,21	39	40,1
0,75	0,21	26	26,7
1	0,21	19,5	20
1,5	0,26	13,3	13,7
2,5	0,26	7,98	8,21
4	0,31	4,95	5,09
6	0,31	3,3	3,39
10	0,41	1,91	1,95
16	0,41	1,21	1,24
25	0,41	0,78	0,795
35	0,41	0,554	0,565
50	0,41	0,386	0,393
70	0,51	0,272	0,277

Secção	Ø máx. de los Fios	Resistência max.	
		Ω/Km a 20 ° C	
		Vermelho Ω/Km	Revestimento Ω/Km
95	0,51	0,206	0,21
120	0,51	0,161	0,164
150	0,51	0,129	0,132
185	0,51	0,106	0,108
240	0,51	0,0801	0,0817
300	0,51	0,0641	0,0654
400	0,51	0,0486	0,0495
500	0,61	0,0384	0,0391
630	0,61	0,0287	0,0292