





Designations		Épaisseur nominale	Resistance à la traction $R_m$ N/mm <sup>2</sup>		Limite d'élasticité conventionnelle 0,2% $R_{p0.2}$ N/mm <sup>2</sup>	Allongement		Dureté HV		Taille des grains mm				
						$A_{50\text{ mm}}$ Pour des épaisseurs jusqu'à 2,5 mm (inclus) % min.	A Pour des épaisseurs supérieures à 2,5 mm % min.							
Matériau	Etat métallurgique	mm		min.	máx					min.	máx	min.	max.	
		À partir de	À partir de											
Symbolique	Numérique													
CuSn8	CW453K	R370	0,1	5	370	450	(max. 300)	50	60	-	-	-	-	
		H090			-	-	-	-	-	90	120	-	-	
		R450	0,1	5	450	550	(min. 280)	20	23	-	-	-	-	
		H135			-	-	-	-	-	135	175	-	-	
		R540	0,1	5	540	630	(min. 460)	13	15	-	-	-	-	
		H170			-	-	-	-	-	170	200	-	-	
		R600	0,1	5	600	690	(min. 530)	5	7	-	-	-	-	
		H190			-	-	-	-	-	190	220	-	-	
		R660	0,1	2	660	750	(min. 620)	3	-	-	-	-	-	-
		H210			-	-	-	-	-	210	240	-	-	
		R740	0,1	2	740	-	(min. 700)	2	-	-	-	-	-	-
		H230			-	-	-	-	-	230	-	-	-	