

Alliages

Désignation de la matière		Composition en % (fraction massique)															Densité g/cm ³ approx.		
Symbolique	Numérique	Élément	Cu	Al	Be	Co	Cr	Fe	Mn	Ni	P	PB	Si	Te	Zn	Zr		Otros total	
CuBe2	CW101C	min.	Reste	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3
		max.	-	-	2,1	0,3	-	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
cuBe2Pb	CW102C	min.	Reste	-	1,8	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	8,3
		max.	-	-	2,0	0,3	-	0,2	-	0,3	-	0,6	-	-	-	-	-	-	0,5
CuCo1Ni1Be	CW103C	min.	Reste	-	0,4	0,8	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8
		max.	-	-	0,7	1,3	-	0,2	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
CuCo2Be	CW104C	min.	Reste	-	0,4	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8
		max.	-	-	0,7	2,8	-	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
CuCr1Zr	CW106C	min.	Reste	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	8,9
		max.	-	-	-	-	1,2	0,08	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,3	0,2	
CuNi1Si	CW109C	min.	Reste	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,4	-	-	-	-	-	8,8
		max.	-	-	-	-	-	0,2	0,1	1,6	-	0,02	0,7	-	-	-	-	-	0,3
CuNi2Be	CW110C	min.	Reste	-	0,2	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8
		max.	-	-	0,6	0,3	-	0,2	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
CuNi2Si	CW111C	min.	Reste	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	0,4	-	-	-	-	-	8,8
		max.	-	-	-	-	-	0,2	0,1	2,5	-	0,02	0,8	-	-	-	-	-	0,3

Désignation de la matière		Composition en % (fraction massique)															Densité g/cm ³ approx.	
Symbolique	Numérique	Élément	Cu	Al	Be	Co	Cr	Fe	Mn	Ni	P	PB	Si	Te	Zn	Zr		Otros total
CuSi1	CW115C	min.	Reste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
		max.	-	0,02	-	-	-	0,8	0,7	-	0,02	0,05	2,0	-	1,5	-	-	0,5
CuSi3Mn1	CW116C	min.	Reste	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-
		max.	-	0,05	-	-	-	0,2	1,3	-	0,05	0,05	3,2	-	0,4	-	-	0,5
CuTeP	CW118C	min.	Reste	-	-	-	-	-	-	-	0,003	-	-	0,4	-	-	-	-
		max.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,012	-	-	0,7	-	-	-	-
CuZr	CW120C	min.	Reste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-
		max.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-