

Breite ^a (Nennmass)		Grenzabmasse für die Breite	Grenzabmaße für die Dicke (Nennmaß) für den Dickenbereich						Toleranz Klasse A
Über	Bis einschließlich		Von 3 bis einschließlich 6	Über 6 bis einschließlich 10	Über 10 bis einschließlich 18	Über 18 bis einschließlich 30	Über 30 bis einschließlich 50	Über 50 bis einschließlich 60	
6 ^a	18	± 0,27	± 0,18	± 0,22	± 0,27	–	–	–	
18	30	± 0,33	± 0,18	± 0,22	± 0,27	± 0,33	–	–	
30	50	± 0,62	± 0,22	± 0,27	± 0,33	± 0,45	± 0,62	–	
50	80	± 1,20	± 0,27	± 0,33	± 0,45	± 0,52	± 0,74	± 1,00	
80	120	± 2,20	± 0,33	± 0,45	± 0,52	± 0,74	± 1,00	± 1,20	
Toleranz Klasse B									
6 ^a	18	± 0,15	± 0,10	± 0,12	± 0,15	–	–	–	
18	30	± 0,22	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,22	–	–	
30	50	± 0,30	± 0,13	± 0,15	± 0,18	± 0,22	± 0,30	–	
50	80	± 0,37	± 0,16	± 0,18	± 0,22	± 0,30	± 0,37	–	
80	120	± 0,45	± 0,18	± 0,22	± 0,27	± 0,35	± 0,45	–	
^a Einschließlich 6.									