

Propiedades Al-Cu 70/30

Densidad	4,6	g/cm ³
Conductividad eléctrica específica	41,9	m/(Ohm*mm ²)
Resistencia eléctrica específica	0,0239	Ohm*mm ² /m
Sección transversal necesaria para Cu	1,41	
Sección transversal necesaria para Al	0,906	
Conductividad térmica	265	W/(m+K)
Coefficiente de expansión térmica lineal	21,8	10-6/K
Módulo elasticidad	81	kN/mm ²
Resistencia a la tracción	130-180	N/mm ²