

Technische Daten

Zustand		Zugfestigkeit R _m MPa mín.	Bruchdehnung A % mín.	Härte (nicht verbindlich) HV5	R220 ^a	Geglüht ^a	220	40	(de 40 a 70)
Bezeichnung nach EN 1173	gebräuchliche Benennung				R250	semi-hart	250	30	(de 75 a 100)
					R290	hart	290	3	(mín. 100)
ANMERKUNG 1 – Härtewerte in Klammern sind keine Anforderungen dieser Norm, sondern sie sind nur Richtwerte.									
ANMERKUNG 2 – 1 MPa Einschließlich 1N/mm ² .									