

# Tolerancias

Anchura nominal		Tolerancia de anchura	Tolerancia de espesor nominal para la gama de espesores						Tol er an cia cla se A
mayor que	hasta incluido		de 3 hasta 6 incluido	mayor que 6 hasta 10 incluido	mayor que 10 hasta 18 incluido	mayor que 18 hasta 30 incluido	mayor que 30 hasta 50 incluido	mayor que 50 hasta 60 incluido	
6 <sup>a</sup>	18	± 0,27	± 0,18	± 0,22	± 0,27	–	–	–	
18	30	± 0,33	± 0,18	± 0,22	± 0,27	± 0,33	–	–	
30	50	± 0,62	± 0,22	± 0,27	± 0,33	± 0,45	± 0,62	–	
50	80	± 1,20	± 0,27	± 0,33	± 0,45	± 0,52	± 0,74	± 1,00	
80	120	± 2,20	± 0,33	± 0,45	± 0,52	± 0,74	± 1,00	± 1,20	
<b>Tolerancia clase B</b>									
6 <sup>a</sup>	18	± 0,15	± 0,10	± 0,12	± 0,15	–	–	–	
18	30	± 0,22	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,22	–	–	
30	50	± 0,30	± 0,13	± 0,15	± 0,18	± 0,22	± 0,30	–	
50	80	± 0,37	± 0,16	± 0,18	± 0,22	± 0,30	± 0,37	–	
80	120	± 0,45	± 0,18	± 0,22	± 0,27	± 0,35	± 0,45	–	
<sup>a</sup> valor 6 incluido.									