

Tolerancias

Anchura nominal ^a		Tolerancia de anchura	Tolerancia de espesor nominal para la gama de espesores					
mayor que	hasta incluido		de 0,5 hasta 3 incluido	mayor que 3 hasta 6 incluido	mayor que 6 hasta 10 incluido	mayor que 10 hasta 18 incluido	mayor que 18 hasta 30 incluido	mayor que 30 hasta 40 incluido
1 ^b	10	± 0,08	± 0,05	± 0,06	± 0,08	–	–	–
10	18	± 0,10	± 0,05	± 0,06	± 0,08	± 0,10	–	–
18	30	± 0,15	± 0,05	± 0,07	± 0,09	± 0,10	± 0,15	–
30	50	± 0,20	± 0,06	± 0,09	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,20
50	80	± 0,25	± 0,09	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,18	± 0,25
80	120	± 0,30	–	± 0,12	± 0,15	± 0,18	± 0,23	± 0,30
120	160	± 0,40	–	–	± 0,18	± 0,20	± 0,20	± 0,35
160	200	± 0,50	–	–	± 0,20	± 0,25	± 0,30	± 0,40
NOTA – Valores en milímetros								
^a Cuando la relación entre la anchura nominal y el espesor nominal es mayor que 20:1, las tolerancias deben ser acordadas entre el cliente y suministrador.								
^b Incluido el valor 1.								