

Caractéristiques techniques

Le statut de traitement		Résistance à la traction	Allongement	Dureté
				(indicatif)
Désignation selon la Norme EN 1173	Terme commun	R _m	A	HV5
		MPa	%	
		min.	min.	
R220 ^a	Recuit ^a	220	40	(de 40 a 70)
R250	semi-dur	250	30	(de 75 a 100)
R290	dur	290	3	(min. 100)
NOTE 1 – Les chiffres entre parenthèses sont pas des exigences dures de la presente norme, mais il est à titre indicatif seulement.				
NOTE 2 – 1 MPa équivaut à 1N/mm ² .				
^a Les caractéristiques mécaniques ne sont applicables à des tubes avec une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 1mm.				