

Designations		État Métallurgique	Résistance à la traction	Limite d'élasticité conventionnelle 0,2%	Allongement	Expansion	Dureté		
			R_m	$R_{0.2}$	A	%	HV		
Matière		État Métallurgique	N/mm ²	N/mm ²	%	min.	min.	min.	max.
Symbolique	Numérique		min.	min.	min.				
CuZn20Al2As	CW702R	R340 ¹	340	120	55	30	-	-	
		H070 ¹	-	-	-	30	70	100	
		R390 ¹	390	150	45	30	-	-	
		R085 ¹	-	-	-	30	85	110	
CuZn28Sn1As	CW706R	R320 ¹	320	100	55	30	-	-	
		H060 ¹	-	-	-	30	60	90	
		R360 ¹	360	140	45	30	-	-	
		H080 ¹	-	-	-	30	80	110	
CuZn30As	CW707R	R340 ¹	340	130	45	30	-	-	
		H075 ¹	-	-	-	30	75	105	
¹ Une à l'état recuit.									
NOTE 1 – 1 N/mm ² équivalente à 1 Mpa.									