

Tolerancias

Diámetro nominal		Tolerancias del diámetro medio	
por encima de	hasta e inclusive	aplicable al diámetro medio	Aplicable a cualquier diámetro incluidas las desviaciones de la forma circular para las longitudes rectas ^{a,b}
3 ^c	10	± 0,06	± 0,12
10	20	± 0,08	± 0,16
20	30	± 0,12	± 0,24
30	50	± 0,15	± 0,30
50	100	± 0,20	± 0,50
100	200	± 0,50	± 1,00
200	300	± 0,75	± 1,50
300	450	± 1,00	± 2,00

^a Las tolerancias indicadas en esta columna no son aplicables a

- tubos en rollos o bobinas
- tubos con OD \neq DT
- tubos en el estado recocido

^b Cuando el diámetro se mide a una distancia de los extremos del tubo de hasta 100mm o de la equivalente a un diámetro nominal (eligiendo el menor de ambos valores), salvo que se acuerde lo contrario, se admite incrementar la tolerancia multiplicándola por 3.

^c Incluido el 3.

Diámetro exterior nominal mm		Tolerancias del espesor nominal de pared t (%)				
por encima de	hasta e inclusive	t de 0,3 mm hasta 1 mm inclusive	t por encima de 1 mm hasta 3 mm inclusive	t por encima de 3 mm hasta 6 mm inclusive	t por encima de 6 mm hasta 10 mm inclusive	t por encima de 10mm
3 ^a	40	± 15	± 13	± 11	± 10	–
40	120	± 15	± 13	± 12	± 11	± 10
120	250	–	± 13	± 13	± 12	± 11

Diámetro exterior nominal mm		Tolerancias del espesor nominal de pared t (%)				
por encima de	hasta e inclusive	t de 0,3 mm hasta 1 mm inclusive	t por encima de 1 mm hasta 3 mm inclusive	t por encima de 3 mm hasta 6 mm inclusive	t por encima de 6 mm hasta 10 mm inclusive	t por encima de 10mm
250	450	–	–	± 15	± 15	± 15
^a Incluido 3.						

Tolerancias del diámetro incluida la desviación de la forma circular, tubos en rollos o bobinas

Diámetro exterior nominal		Tolerancias del diámetro nominal incluida la desviación de la forma circular	Aplicable al diámetro interior de enrollamiento mín.
por encima de	hasta e inclusive		
3 ^a	6	± 0,30	400
6	10	± 0,50	600
10	20	± 0,70	800
20	30	± 0,90	1000
^a Incluido 3.			