

Características mecánicas

Designaciones			Espesor de pared	Resistencia a tracción	Límite convencional de elasticidad con 0,2% de	Alargamiento	Dureza			
Material		Fatada da tratamianta	t mm	R _m N/mm²	alargamiento R _{p0.2}	A %	НВ		HV	
Simbólica	Numérica	Estado de tratamiento	Hasta incluido	mín.	N/mm² mín.	mín.	mín.	máx.	mín.	máx.
CuNi10Fe1Mn	CW352H	М	20	-	-	_	_	_	_	_
		R290°	20	290	90	30	-	_	-	_
		H075°	20	_	-	-	75	110	70	105
		R310	6	310	220	12	-	_	_	_
		H105	6	_	-	_	105	_	100	_
									1	
		R480	4	480	400	8	-	_	_	_
		H150	4	-	-	_	150	_	145	_
				_						



Designaciones			Espesor de pared	Resistencia a tracción	Límite convencional de elasticidad con 0,2% de	Alargamiento	Dureza			
Material		Estado de tratamiento	t mm	R _m N/mm ²	alargamiento R _{p0.2}	A %	НВ		HV	
Simbólica	Numérica	Estado de tratamiento	Hasta incluido	mín.	N/mm² mín.	mín.	mín.	máx.	mín.	máx.
	CW352H	М	20	_	-	-	_	_	_	_
		R370°	10	370	120	35	-	_	_	_
CuNi10Fe1Mn		H085 ^a	10	_	-	-	85	120	80	115
		R480	5	480	300	12	-	_	_	_
		H135	5	-	-	_	135	_	130	_
^a En el estado recocido										
NOTA – 1 N/mm² equivale a 1 Mpa.										