

Caraterísticas mecânicas

Estado de tratamento		Resistência à tração atribuída R_m MPa mín.	Alongamento A % mín.	Dureza (a título indicativo) HV5	R220 ^a	recozido ^a	220	40	(de 40 a 70)
Designação de acordo com a Norma EN 1173	Termo comum				R250	semi-duro	250	30	(de 75 a 100)
					R290	duro	290	3	(mín. 100)
NOTA 1 – Os valores de dureza entre parêntesis não são exigências desta norma, apenas são dados									
^a título indicativo.									
NOTA 2 – 1 MPa equivale a 1N/mm ² .									