

Características mecánicas

Estado de tratamiento		Resistencia a la tracción R_m MPa mín.	Alargamiento A % mín.	Dureza (indicativa) HV5	R220 ^a	recocido ^a	220	40	(de 40 a 70)
Designación de acuerdo con la Norma EN 1173	Término común				R250	semi-duro	250	30	(de 75 a 100)
					R290	duro	290	3	(mín. 100)
NOTA 1 – Las cifras de dureza entre paréntesis no son requisitos de esta norma, sino que se dan a título indicativo solamente.									
NOTA 2 – 1 MPa equivale a 1N/mm ² .									