

Características mecánicas

Designaciones		Espesor de pared t mm	Resistencia a tracción R _m N/mm. mín.	Límite convencional de elasticidad con 0,2% de alargamiento R _{p0.2} N/mm ²		Alargamiento A %	Dureza				
Material				Estado de tratamiento	Hasta incluido		mín.	máx.	HB		HV
Simbólica	Numérica									mín.	máx.
Cu-DHP	CW024A	M	20	-	-	-	-	-	-	-	
		R200 ^a	20	200	-	110	40	-	-	-	
		H040 ^a	20	-	-	-	-	40	65	35	60
		R250	10	250	150	-	20	-	-	-	
		H070	10	-	-	-	-	70	100	65	95
		R290	5	290	250	-	5	-	-	-	
		H095	5	-	-	-	-	95	120	90	115
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R360	3	360	320	-	-	-	-	-	
		H110	3	-	-	-	-	110	-	105	-

^a En el estado recocido.