

Ligas

Designação do material		Composição em % (fração mássica)												Densidade g/cm ³	
Symbolique	Numérique	Élément	Cu	C	Co	Fe	Mn	Ni	P	Pb	S	Sn	Zn	Total des autres	approx.
CuNi10Fe1Mn	CW352H	mín.	Resto	–	–	1,0 ^b	0,5	9,0	–	–	–	–	–	–	8,9
		máx.	–	0,05	0,1 ^a	2,0 ^b	1,0	11,0	0,02	0,02	0,05	0,03	0,5	0,2	
CuNi30Mn1Fe	CW354H	mín.	Resto	–	–	0,4	0,5	30,0	–	–	–	–	–	–	8,9
		máx.	–	0,05	0,1 ^a	1,0	1,5	32,0	0,02	0,02	0,05	0,05	0,5	0,2	
^a Co máx. compte comme Ni 0.1%															
^b Para as aplicações em água do mar, os limites de composição devem ser acordados entre o comprador e o fornecedor.															