

Caraterísticas mecânicas

Designações		Espessura da parede t mm	Resistência à tração R_m N/mm ² mín.	Limite convencional de elasticidade com 0,2% de alongamento $R_{p0.2}$ N/mm ²		Alongamento A %	Dureza					
Material				Estado de tratamento	até inclusive		mín.	máx	mín.	HB		HV
Simbólica	Numérica										mín.	máx.
Cu-DHP	CW024A	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		R200 ^a	20	200	-	110	40	-	-	-	-	
		H040 ^a	20	-	-	-	-	40	65	35	60	
		R250	10	250	150	-	20	-	-	-	-	
		H070	10	-	-	-	-	70	100	65	95	
		R290	5	290	250	-	5	-	-	-	-	
		H095	5	-	-	-	-	95	120	90	115	
		-										
		R360	3	360	320	-	-	-	-	-	-	-
		H110	3	-	-	-	-	110	-	105	-	

^a No estado recozido.